

## ПОКАЗАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ, ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПВХ СИСТЕМЫ И СТЕКЛОПАКЕТА

Для климатической зоны Санкт-Петербурга требуемое сопротивление теплопередаче м<sup>2</sup>·С/Вт составляет 0,66.

Красным цветом в таблице выделены показатели не соответствующие требованиям.

Толщина СП	Формула СП	Коэффициент теплопередачи Ug ΔT=15°C, Вт/м <sup>2</sup> ·С	Сопротивление теплопередаче Rc ΔT=46°C, м <sup>2</sup> ·С/Вт	Звукоизоляция СП дБ	Коэф. Свето-пропускания τv, %	CONSTANTA (0,78м <sup>2</sup> С/Вт)		DELIGHT (0,94м <sup>2</sup> С/Вт)		GRAZIO (0,85м <sup>2</sup> С/Вт)		INTELIO 80 (0,98м <sup>2</sup> С/Вт)		ULTRA 62 (0,77м <sup>2</sup> С/Вт)		ULTRA i 70 (0,91м <sup>2</sup> С/Вт)	
						ал рамка	теплый край	ал рамка	теплый край	ал рамка	теплый край	ал рамка	теплый край	ал рамка	теплый край	ал рамка	теплый край
СПО 24 мм	4-16-4	2,71	0,35	30	82,65	0,39	0,39							0,40	0,40		
	4-16ар-4И	1,15	0,65	30	79,98	0,58	0,60							0,62	0,63		
СПО 32 мм	4МФ-16ар-4И	1,03	0,68	30	64,34	0,59	0,61							0,64	0,65		
	4-24-4	2,73	0,35	32	82,65	0,38	0,39	0,39	0,40	0,39	0,39			0,40	0,40	0,41	0,41
СПО 32 мм	6-20ар-6И	1,17	0,64	38	79,15	0,58	0,60	0,60	0,62	0,59	0,61			0,61	0,62	0,64	0,65
	6МФ-20ар-6И	1,05	0,67	38	63,68	0,59	0,62	0,61	0,64	0,60	0,63			0,63	0,64	0,66	0,67
СПД 32 мм	4-10-4-10-4	1,97	0,54	31	75,85	0,54	0,54	0,54	0,55	0,54	0,54			0,55	0,56	0,57	0,58
	4-10ар-4-10ар-4И	1,15	0,91	31	73,18	0,70	0,74	0,73	0,77	0,72	0,75			0,76	0,78	0,80	0,82
СПД 40 мм	4МФ-10ар-4-10ар-4И	0,81	1,28	31	59,36	0,82	0,86	0,86	0,92	0,84	0,89			0,91	0,94	0,97	0,99
	4-14-4-14-4	1,82	0,57	33	75,85			0,57	0,58	0,56	0,57					0,59	0,60
СПД 40 мм	4-14ар-4-14ар-4И	0,95	0,94	33	73,18			0,75	0,79	0,73	0,77					0,82	0,83
	4МФ-14ар-4-14ар-4И	0,62	1,44	33	59,36			0,92	0,98	0,89	0,95					1,03	1,06
СПД 42 мм	4-16-4-14-4	1,79	0,57	33	75,85							0,58	0,59				
	4-16ар-4-14ар-4И	0,94	0,94	33	73,18							0,76	0,80				
СПД 50 мм	4МФ-16ар-4-14ар-4И	0,58	1,43	33	59,36							0,92	0,99				
	4-20-4-18-4	1,72	0,57	34	75,85							0,57	0,58				
СПД 50 мм	4-20ар-4-18ар-4И	0,88	0,93	34	73,18							0,75	0,79				
	4МФ-20ар-4-18ар-4И	0,51	1,39	34	59,36							0,91	0,97				

Все данные являются расчетными, значения могут отличаться от протоколов лабораторных испытаний. Данные звукоизоляции рассчитаны только для стеклопакета.

И – i-стекло, стекло с мягким напылением Low-E или Top N.